



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ARDEX клей для мрамора и гранита

Белый клей для натурального камня, быстрый

Тонкослойный раствор

Для приклеивания плитки и плит из натурального камня,

Не образует выцветов

Содержит цемент

Эластичный

Быстрый

Водостойкий

Морозостойкий

Легкий в обработке

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

ARDEX клей для мрамора и гранита

Белый клей для натурального камня, быстрый

Область применения:

Для внутренних и наружных работ. Для стен и пола.

Укладка натурального камня без образования выцветов на тонкий слой раствора. Укладка плит на отапливаемые полы.

Приклеивание и укладка светлых, прозрачных мраморных плит и иного прозрачного натурального камня.

Описание:

Порошок со специальными цементами, наполнителями, добавками.

При замешивании с водой образуется пластичный пастообразный клеевой раствор, который застывает благодаря высыханию и гидратации и через несколько дней становится водо- и погодоустойчивым.

Подготовка основания:

Сухое основание должно быть прочным, способным нести нагрузку, крутильно-жестким, чистым и обезжиренным.

Гипсовые основания, а также впитывающие и отшлифованные кальций-сульфатные стяжки должны быть сухими и прогрунтованными дисперсией ARDEX P 51, разбавленной водой 1 : 3.

Кальций-сульфатные наливные полы должны быть приняты и подготовлены согласно рекомендациям по укладке наливных полов и основательно очищены пылесосом.

Металл, стекло, прочное лаковое покрытие, краска и похожие основания должны быть прогрунтованы грунтовкой на основе синтетической смолы ARDEX P 82.

Имеющееся плиточное покрытие грунтуется мультифункциональной грунтовкой ARDEX P 4.

Укладка покрытий осуществляется после высыхания грунтовки.

Применение:

В чистую емкость залить чистую воду и добавить такое количество порошка клея для мрамора и гранита ARDEX, чтобы получился пластичный, мягкий раствор без комков. Для улучшения пластичности раствор перед нанесением еще раз перемешивается.

Клей для мрамора и гранита ARDEX наносится на основание зубчатой гребенкой таким образом, чтобы гарантировать полное покрытие плитки клеем. Шпатель выбирается в зависимости от основания, вида, размера и тыльной стороны плитки.

Неровные и шероховатые поверхности могут быть зашпатлеваны клеем для мрамора и гранита ARDEX толщиной до 5 мм. После застывания выравнивающего слоя может производиться укладка.

Площадь укладки должна быть такого размера, чтобы плитки или плиты могли быть легко уложены в течение указанного времени укладки в пастообразный, влажный раствор.

Плиты можно корректировать в течение 15 минут после укладки.

При возникновении сомнений рекомендуется провести пробное приклеивание.

С клеем для мрамора и гранита ARDEX можно работать при температуре выше +5 °С.

Более высокие температуры сокращают, более низкие продлевают время работы.

Важно:

Для гидроизоляции применяйте материалы ARDEX.

При укладке плитки и плит на строительные плиты необходимо следить за тем, чтобы эти плиты были жестко закреплены на основании и не подвергались деформациям. Необходимая гидроизоляция подбирается согласно техническим инструкциям.

Для затирания швов мраморных плит и иных плит из чувствительного к влаге натурального камня следует использовать затирку для швов ARDEX MG.

При укладке прозрачного натурального камня рекомендуется покрыть тыльную сторону камня клеем для мрамора и гранита ARDEX, чтобы достичь равномерной оптики.

При укладке большеформатной плитки, а также в зависимости от ровности поверхности укладываемого материала и основания, рекомендуется укладка методом «двойного намазывания».

Примечание:

Содержит цемент.

Раздражает глаза и кожу. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза незамедлительно промыть водой и обратиться к врачу. Надевать подходящие защитные перчатки.

В застывшем состоянии физиологически и экологически безопасен.

GISCODE ZP 1 = цементосодержащий продукт, с малым содержанием хроматов.

**Технические данные согласно
нормам качества ARDEX:**

Соотношение при смешивании: ок. 4 – 6 литров воды : 25 кг порошка
соответственно
от 1 об. ч. воды : 6 об. ч. порошка
до 1 об. ч. воды : 4 об. ч. порошка

Насыпной вес: ок. 1,8 кг/л

Вес сырого

раствора: ок. 1,37 кг/л

Расход: ок. 1,6 кг/м² порошка
при гребенке 3 x 3 x 3 мм
ок. 2,4 кг/м² порошка
при гребенке 6 x 6 x 6 мм
сок. 3,6 кг/м² порошка
при гребенке 8 x 8 x 8 мм

**Время работы
(+20 °С):** ок. 1 часа

Время укладки: ок. 15 минут

**Время на
корректировку:** 30 минут

**Готовность к
пешеходным
нагрузкам
(+20 °С):** Через 3 часа, затем возможно затирание швов

**Термостойкость
после застывания
и завершения
реакции:** - 25 до + 70 °С

**Пригодность для
отапливаемых
полов:**

Да

Упаковка: Мешки по 25 кг нетто

Хранение: В сухом помещении в закрытой заводской упаковке ок. 12 месяцев.

